

Samonivelační rychle  
tvrdnoucí cementová  
stěrka, určená pro  
použití v interiéru.

# Planolit 315



**Použití:** od 3 do 15 mm  
**Mísicí poměr:** 5,5 – 6 litrů vody na 1 pytel o obsahu 23 kg  
**Teplota při zpracování:** +5 až +30 °C  
**Zpracovatelnost:** 20 – 30 minut  
**Pochůznost:** 3 – 4 hodiny  
**Aplikace následných vrstev:** 24 hodin (podle podmínek prostředí)

**Centrála a sklad:**  
MAPEI spol. s r.o.  
Smetanova 192  
772 00 OLOMOUC  
tel.: +420 585 224 580  
fax: +420 585 227 209  
E-mail: info@mapei.cz

**Pobočka a sklad:**  
MAPEI spol. s r.o.  
Pod vodovodem 4/519  
158 00 PRAHA 5 – Jinonice  
tel.: +420 251 619 817  
fax: +420 251 081 919  
E-mail: infopraha@mapei.cz

[www.mapei.cz](http://www.mapei.cz)

 **MAPEI**

LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ TMELY • PRODUKTY STAVEBNÍ CHEMIE

